



### Anwendungen und Wesentliche Vorteile

- ✚ Konzipiert für höchste Zuverlässigkeit im Standby-Modus für Hochleistungs- und Hochstrom-Anwendungen sowie Anwendungen mit Tiefentladung  
Ideal für:
  - Kern- und Konventionelle-Kraftwerke
  - Elektrische Versorgungsstationen
  - Stromversorgungen für Umspannwerke
  - Schaltanlagen
  - Signalisierung und Sicherheitsbeleuchtung
  - IT-Rechenzentren
  - Starterbatterien für Dieselgeneratoren
- ✚ 25 Jahre Design-Lebensdauer bei Ladeerhaltung in Umgebungen mit geregelter Temperatur
- ✚ 100% Nennkapazität über die gesamte Batterielebensdauer somit keine Notwendigkeit die Batterie überzudimensionieren
- ✚ Hervorragend geeignet für Hochstromentladung (1 bis 60 min), und mittlere bis lange Entladung (2 bis 8 Stunden)
- ✚ Lange Lebensdauer selbst bei schlechtesten Betriebsbedingungen
- ✚ Extra dicke Reinblei GroE (Planté) Platten
- ✚ Hochzuverlässige elektrolytdichte Poldurchführungen
- ✚ Extrem lange Nachfüllintervalle
- ✚ 100% recyclebar

### Anwendbare Normen und Standards

- DIN 40738 - Spezifikation GroE Zellen
- IEC 60896 Teil 11 - Geschlossene Batterien, Anforderungen & Prüfverfahren
- BS 6290 Teil 2 - British Standard GroE (Planté) Spezifikationen
- UK National Grid (optional mit Anschlüssen für Schraube und Mutter)

### FIAMM Fertigung

- ISO 9001 - Qualitätsmanagementsystem
- ISO 14001 - Umweltmanagementsystem

### Technische Merkmale

- Positive GroE ( Planté ) Platten aus Reinblei gegossen um einen Kapazitätsabfall während der langen Lebensdauer der Batterie zu vermeiden
- Negative Platten mit robuster Gitterkonstruktion mit einer den positive Platten angepassten Lebensdauer Legierung und Härtingsverfahren ausgelegt zur Aufrechterhaltung der Porosität des aktiven Materials während der gesamten Lebensdauer der Batterie
- Hochreines Schwefelsäure-Elektrolyt mit einer sehr geringen spezifischen Dichte von 1.22 kg/l (± 0.01) bei 20°C
- Mikroporöse Separatoren maximieren die Elektrolyt-Auslastung, minimieren den Innenwiderstand und garantieren eine niedrige Selbstentladung
- Spritzguss Zellgehäuse aus hochwertigem transparenten SAN (Styrol-Acrylnitril) für einfache Inspektion des Zellstatus
- Deckel aus undurchsichtigem ABS
- Pole mit M10 Innengewinde mit Einsätzen aus massivem Messing für höchste Leitfähigkeit und perfekten Kontakt. (Optional als Anschlüsse mit Kupfereinsätzen und Befestigung mit Schraube und Mutter)
- Poldurchführungen mit hoher Zuverlässigkeit verhindern das Auslaufen von Elektrolyt und Polkorrosion
- Filterstopfen filtern Elektrolyt effektiv aus der dem bei Ladeerhaltung und Starkladung entstehenden Gas und leiten es zurück in die Zelle.  
Keramikfilterstopfen mit Bajonettverschluss die ein Eindringen von Funken und Flammen in die Zelle verhindern
- Separate Serviceöffnung zum Nachfüllen von Wasser und messen der Säuredichte ohne den Keramikstopfen entfernen zu müssen
- Deckel aus flammhemmenden Material als Option
- Flexible, vollisolierte Verbinder mit isolierter Schraube und Prüflöcher für elektrische Messungen
- Externe Rekombinationsstopfen optional erhältlich
- < 3 % Selbstentladung pro Monat bei 20°C ermöglichen 4 Monaten Lagerfähigkeit
- Optional Erdbebengestelle UBC Zone 4 erhältlich





# SGL / SGH GroE

## FIAMM SGL-SGH GroE

DIN 40738 Typ	Modell	Kapazität (Ah) bei 20°C		Kurzschlussstrom (A)	Innenwiderstand (mOhm)	Gewicht (kg)	Elektrolyt (Liter)	Abmessungen (mm)		
		10 h 1.80 V/Z	5 h 1.80 V/Z	IEC 60896-11	IEC 60896-11			Länge	Breite	Höhe
3 GroE 75	SGL 7D	79	66	1500	1.333	17.5	5.4	182	153	415
4 GroE 100	SGL 9D	105	88	2000	1.000	19.7	5.2	182	153	415
5 GroE 125	SGL 11D	131	110	2500	0.556	21.9	5.1	182	153	415
6 GroE 150	SGL 13D	155	132	3000	0.463	24.1	4.9	182	153	415
7 GroE 175	SGL 15D	183	154	3500	0.397	26.3	4.8	182	153	415
8 GroE 200	SGL 17D	209	176	4000	0.347	33.2	7.7	182	228	415
9 GroE 225	SGL 19D	235	198	4500	0.308	35.4	7.5	182	228	415
10 GroE 250	SGL 21D	261	220	5000	0.278	37.6	7.4	182	228	415
11 GroE 275	SGL 23D	287	242	5500	0.253	39.8	7.2	182	228	415
12 GroE 300	SGL 25D	314	264	6000	0.231	42.0	7.0	182	228	415
13 GroE 325	SGL 27D	340	286	6500	0.214	52.5	11.6	182	340	415
14 GroE 350	SGL 29D	366	308	7000	0.199	54.6	11.3	182	340	415
15 GroE 375	SGL 31D	392	330	7500	0.185	56.7	11.1	182	340	415
16 GroE 400	SGL 33D	418	352	8000	0.174	58.9	10.9	182	340	415
17 GroE 425	SGL 35D	444	374	8500	0.163	61.0	10.6	182	340	415
18 GroE 450	SGL 37D	470	396	9000	0.154	63.0	10.3	182	340	415
5 GroE 500	SGH 11D	550	440	8000	0.181	96	26.6	328	268	607
6 GroE 600	SGH 13D	660	528	9600	0.151	106	26.4	328	268	607
7 GroE 700	SGH 15D	770	616	11200	0.129	114	26.2	328	268	607
8 GroE 800	SGH 17D	880	704	12800	0.113	123	25.4	328	268	607
9 GroE 900	SGH 19D	990	792	14400	0.100	132	24.6	328	268	607
10 GroE 1000	SGH 21D	1100	880	16000	0.090	141	23.8	328	268	607
11 GroE 1100	SGH 23D	1210	968	17600	0.082	150	23.0	328	268	607
12 GroE 1200	SGH 25D	1320	1056	19200	0.075	174	32.0	328	348	607
13 GroE 1300	SGH 27D	1430	1144	20800	0.069	182	31.1	328	348	607
14 GroE 1400	SGH 29D	1540	1232	22400	0.093	191	30.3	328	348	607
15 GroE 1500	SGH 31D	1650	1320	24000	0.087	199	29.5	328	348	607
16 GroE 1600	SGH 33D	1760	1408	25600	0.081	225	40.2	328	438	607
17 GroE 1700	SGH 35D	1870	1496	27200	0.076	234	39.3	328	438	607
18 GroE 1800	SGH 37D	1980	1584	28800	0.072	242	38.5	328	438	607
19 GroE 1900	SGH 39D	2090	1672	30400	0.068	251	37.7	328	438	607
20 GroE 2000	SGH 41D	2200	1760	32000	0.065	259	36.9	328	438	607
21 GroE 2100	SGH 43D	2310	1848	33600	0.062	295	47.5	328	529	607
22 GroE 2200	SGH 45D	2420	1936	35200	0.059	303	46.7	328	529	607
23 GroE 2300	SGH 47D	2530	2024	36800	0.057	312	45.5	328	529	607
24 GroE 2400	SGH 49D	2640	2112	38400	0.054	320	45.1	328	529	607
25 GroE 2500	SGH 51D	2750	2200	40000	0.052	337	48.4	328	574	607
26 GroE 2600	SGH 53D	2860	2288	41600	0.050	346	47.5	328	574	607

### Elektrische Eigenschaften

- ✦ NENNSPANNUNG: 2 V/Zelle
- ✦ LADEERHALTUNGSSPANNUNG bei 20°C: 2.23 V/Zelle
- ✦ STARKLADUNG: 2.4 V/Zelle

FIAMM S.p.A.  
Reserve Power Solutions  
www.fiamm.com  
email:info.standby@fiamm.com



Reserve  
Power Solutions